



Línea ALUMINIZADOS

TELA KEVLAR ALUMINIZADA

AL7 CHOICE® Hoja de datos del tejido aluminizado

Estilo	IM2181-40-AL7
Tejido base	Tejido de aramida con inserto de fibra de vidrio
Color/Apariencia	Amarillo, aluminizado en 1 cara
Estilo	Liso
Peso del tejido (ASTM D3776)	19 oz/yd ² (645 g/m ²)
Espesor del tejido (ASTM D1777)	0.045 in (1.14 mm)
Resistencia de la urdimbre (ASTM D5034)	350 lbs (1557 N)
Resistencia de la trama (ASTM D5034)	100 lbs (445 N)
Resistencia al desgarró de urdimbre (ASTM D1424)	CNM
Resistencia al desgarró de trama (ASTM D1424)	20 lbs (89 N)
Inflamabilidad: llama residual (ASTM D6413)	2 segundos
Inflamabilidad: longitud carbonizada (ASTM D6413)	0.5 in (1.3 cm)
Adhesión después de flexión en húmedo	Aprobado
Reflectividad después de abrasión (ASTM F1939)	30 segundos
Clasificación RPP	60 cal/cm ²
Salpicadura de hierro fundido (ASTM F955)	Aprobado
Salpicadura de aluminio fundido (ASTM F955)	Aprobado

*Todos los datos ± 10 %. Todos los datos se proporcionan como información general y no se expresan ni implican garantías, compromisos ni declaraciones de idoneidad para el uso por parte de NOR*FAB Corp. 514*